

®

ONDILENE

EPAISSEUR 2 mm

TRAMI-SOL

**Sous-couche
en mousse de polyoléfine réticulée
pour parquets et stratifiés en pose flottante.**

- Améliore le confort de marche
- Assure un complément d'isolation thermique
- Absorbe les petites aspérités du support
- Insensible au vieillissement, résiste aux moisissures et insectes

CARACTERISTIQUES:

Epaisseur -----	2 mm ($\pm 0,25$)
Densité de la mousse -----	33 kg/m ³
Allongement à la rupture ISO 1926	
Sens longitudinal -----	130%
Sens transversal -----	125%
Résistance à la compression ISO 844	
10 % -----	19 KPa
25 % -----	40 KPa
50 % -----	105 KPa
Conductivité thermique ISO 2581	
à 10°C -----	0,034 W/mK
à 40°C -----	0,039 W/mK
Transmission de la vapeur d'eau ISO 1663	
23° C / 85 % H.R. -----	2,4 g/m ² /24 h.
Valeur d'isolation acoustique	
Sous parquet flottant -----	17 dB(A)
	Essai CSTB du 03.09.93

PRESENTATION:

Largeur 1000 mm./Epaisseur 2mm.-----

Rouleaux de 12 m. soit 12 m²
Rouleaux de 25 m. soit 25 m²
Rouleaux de 50 m. soit 50 m²
Rouleaux de 200 m. soit 200 m²

PRINCIPE DE POSE:

- Veiller à dépoussiérer et à supprimer toute aspérité susceptible de perforer la mousse.
- Poser les lés bord à bord sans chevauchement.
- Fixer les lés entre eux par point.
- Araser le surplus après pose du parquet.

• augmente l'isolation phonique
aux bruits d'impact
essai **CSTB n° 35787/B $\Delta L = 17$ dB(A)**

• classement **ST3** suivant
nouvelle réglementation acoustique
(NRA) du 1er janvier 1996.